

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 1 JANUARI 2009
Handelsnaam: IVANA CONSTRUCTIELIJM EXPRESSE
Blad: 1 van 2



1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: IVANA CONSTRUCTIELIJM EXPRESSE
Code: IVA0000898 BRUIN
Gebruik: Gebruiksklare, supersnelle en tixotrope constructielijm voor interieur- en exterieurtoepassingen.
Identificatie onderneming: Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon: +31 (0) 252 220940
Fax: +31 (0) 252 220394
E - mail: info@ivana.com
Website: www.ivana.com

2. Beschrijving.

Ivana Constructielijm Expresse is een supersnelle, gebruiksklare en tixotrope constructielijm voor interieur- en exterieurtoepassingen. Leverbaar in houtkleur. De Expresse is geschikt voor houtconstructieverbindingen, zoals raam- en deurkozijnen, deuren, gevelbetimmering e.d. Tevens geschikt voor verlijmingen van hout met rubber, beton, metalen, diverse kunststoffen, hardschuim en metalen op poreuze ondergronden. Verpakt in koker 310ml.

3. Eigenschappen.

Toepasbaar: Alle houtconstructieverbindingen en verlijmingen van hout.
Sterkte: Afschuifsterkte 110 kg/cm²
Gebruik: Ondergronden droog, stof- en vetvrij maken. De lijm aanbrengen met Lijmkam. Werkstukken onder gelijkmatige druk persen of klemmen.
Verwerkingstemperatuur: minimaal + 5 °C
Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot + 100 °C.
Verbruik: Algemeen ca. 180 – 220 g/m².
Houdbaarheid: 1 jaar in ongeopende verpakking op een koele en vorstvrije Plaats. Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de Gemeentelijke dienst voor klein chemisch afval.
Basis Polyurethaan
Consistentie Tixotrope
Vochtbestendigheid volgens NEN-EN 204 D4
Verwerkingstijd 5 minuten
Hardheid (DIN53505) Uithardingstijd 2 uur
Soortelijk gewicht 20°C ca. 1,1 g/ml
Klemtijd 15 minuten
Komo Komo gecertificeerd (certificaat 32495)
Vaste stofgehalte ca. 99%

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave:

1 JANUARI 2009

Handelsnaam:

IVANA CONSTRUCTIELIJM EXPRESSE

Blad:

2 van 2



4. Applicatiegegevens.

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. De lijm aanbrengen met lijmkam. Werkstukken onder gelijkmatige druk persen of klemmen. Verwijder natte lijmvlakken direct met Verdunner, ook van de handen. Het gebruik van handschoenen is aan te raden, de lijm is moeilijk te verwijderen van de huid. Reinigen –nat: met Verdunner –droog: Remover of mechanisch.

5. Voorbehandeling.

De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

6. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.

Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking.

WWW.IVANA.COM