

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 1 JANUARI 2009
Handelsnaam: IVANA CONSTRUCTIELIJM TIX TRANSPARANT
Blad: 1 van 2



1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam:	IVANA CONSTRUCTIELIJM TIX TRANSPARANT
Code:	IVA0000899
Gebruik:	Gebruiksklare, snelle, blanke en tixotrope constructielijm voor interieur- en exterieurtoepassingen. Dit type staat bekend om zijn comfortabele verwerking en is door zijn unieke schuimstructuur makkelijk weg te steken.
Identificatie onderneming:	Necomij B.V. Jagtlustkade 10a 2171 AG Sassenheim Nederland Telefoon: +31 (0) 252 220940 Fax: +31 (0) 252 220394 E - mail: info@ivana.com Website: www.ivana.com

2. Beschrijving.

Ivana Constructielijm Tix Transparant is een snelle, gebruiksklare, blanke en tixotrope constructielijm voor interieur- en exterieurtoepassingen. Dit type staat bekend om zijn comfortabele verwerking en is door zijn unieke schuimstructuur makkelijk weg te steken. De Tix Transparant is geschikt voor houtconstructieverbindingen, zoals kozijnen, deuren, gevelbetimmering e.d. Tevens geschikt voor verlijmingen van hout met rubber, beton, metalen, diverse kunststoffen, hardschuim en metalen op poreuze ondergronden. Verpakt in koker 310ml.

3. Eigenschappen.

Toepasbaar:	Alle houtconstructieverbindingen en verlijmingen van hout.
Sterkte:	Afschuifsterkte 110 kg/cm ²
Gebruik:	Ondergronden droog, stof- en vetvrij maken. De lijm aanbrengen met Lijmkam. Op poreuze ondergronden lijm tweezijdig aanbrengen. Werkstukken onder gelijkmatige druk persen of klemmen.
Verwerkingstemperatuur:	minimaal + 5 °C
Temperatuurbestendigheid:	-30 °C tot + 100 °C.
Verbruik:	Algemeen ca. 180 – 220 g/m ² .
Houdbaarheid:	1 jaar in ongeopende verpakking op een koele en vorstvrije plaats. Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de Gemeentelijke dienst voor klein chemisch afval.
Basis	Polyurethaan
Consistentie	Tixotrope
Vochtbestendigheid	volgens NEN-EN 204 D4
Verwerkingstijd	20 minuten
Hardheid (DIN53505)	Uithardingstijd 8 uur
Soortelijk gewicht 20°C	ca. 1,1 g/ml
Klemtijd	90 minuten
Komo	Komo gecertificeerd (certificaat 32495)
Vaste stofgehalte	ca. 99%
Viscositeit	ca. 50.000 mPa's

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave:

1 JANUARI 2009

Handelsnaam:

IVANA CONSTRUCTIELIJM TIX TRANSPARANT

Blad:

2 van 2



4. Applicatiegegevens.

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. De lijm aanbrengen met lijmkam. Op poreuze ondergronden lijm tweezijdig aanbrengen. Werkstukken onder gelijkmatige druk persen of klemmen. Verwijder natte lijmvlakken direct met Verdunner, ook van de handen. Het gebruik van handschoenen is aan te raden, de lijm is moeilijk te verwijderen van de huid. Reinigen –nat: met Verdunner –droog: Remover of mechanisch.

5. Voorbehandeling.

De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

6. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen bewaren.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking.
WWW.IVANA.COM